



DESTACADOS GENERALES:

A base de agua, no tóxico, libre de solventes. Se puede aplicar sobre superficies húmedas. Excelente adherencia

Secado rápido

Recubrimiento de caucho altamente flexible. Fácil de aplicar

Excelentes propiedades de puenteo de grietas. Bajo COV (Compuestos Orgánicos Volátiles) y no inflamable

DATOS TÉCNICOS:

Tipo de producto: estireno-butadieno

Sólidos (%):

58,0 ± 2 % en peso 54,0 ± 2 % en volumen

Peso/Galón: 9.8 ± 0.05 lbs. 4,22 ± 0,02 kg.

Color:

Se aplica azul oscuro, se seca negro

Tiempo de secado:

30 – 60 minutos al tacto, 2 horas para recubrir

Cobertura:

Sobre concreto: 80 ft²/gal (7,4 m²/gal) a 11 milésimas de pulgada secas, 20 milésimas de pulgada húmedas

COV: 4g/L

FABRICANTE:

Roof Shield de EE. UU., LLC

TELÉFONO: +598 99 229 981

CORREO ELECTRÓNICO:

Info@AlligatorHideUY.com

SITIO WEB: AlligatorHideUY.com

PRIMER

Membrana acrílica de estireno-butadieno

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN: AlligatorHide Primer Membrane es una membrana líquida compuesta de estireno-butadieno y acrílico que proporciona una excelente alternativa ecológica para muchas aplicaciones de techado e impermeabilización como membrana de imprimación. Esta membrana monolítica proporciona un rendimiento excelente cuando se utiliza como capa base sobre superficies horizontales o verticales y funciona muy bien durante las pruebas de inmersión continua en agua. Se puede usar debajo de yeso o entre losas de concreto como barrera contra la intemperie o el vapor.

USOS: AlligatorHide Primer Membrane ha demostrado ser excelente como recubrimiento impermeable principal o como parte de un sistema de techado sobre una variedad de sustratos como superficies de concreto, membranas de asfalto modificado, techos construidos, espuma de poliuretano, tejas granuladas, metal, EPDM, TPO envejecido y alquitrán aglomerado.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE: La superficie debe estar limpia, sólida y libre de polvo, contaminantes o material suelto. Elimine todos los residuos y revestimientos sueltos mediante chorro de agua a alta presión o cepillo de alambre. Cualquier moho existente en la superficie debe eliminarse por completo y eliminarse antes de la aplicación de este producto. La superficie no debe acumular agua por más de 48 horas.

MEZCLADO: Premezcle durante 3 minutos antes de la aplicación solo si es necesario.

COLOCACIÓN: Aplique con un rodillo de superficie rugosa de pelo de 3/4" o con rociador sin aire. El tiempo de secado será de aproximadamente 60 minutos al tacto. El tiempo de curado está controlado por el espesor del revestimiento aplicado, la humedad relativa y la temperatura. Espere de 2 a 4 horas entre capas a 24 °C grados o más a 18 mils o menos. Aplicar solo cuando la temperatura sea superior a 10 °C. No aplique si se espera que la temperatura descienda por debajo de 10 °C antes de que el recubrimiento se haya secado por completo. Se necesitan dos capas completas para un sellado adecuado. Nunca adelgace ni diluya toda su fuerza.

JUNTAS Y REPARACIONES: Asegúrese de que las juntas, grietas, costuras y tapajuntas estén firmes, limpios y secos. Si se aplica en juntas o costuras, asegúrese de usar una varilla de respaldo. Aplique relleno de grietas y un tejido de poliéster sobre grietas, costuras, tapajuntas y alrededor de cualquier objeto de pie alrededor de 3 pulgadas a ambos lados, y deje secar completamente.

LIMPIEZA: Limpie el rodillo y el equipo después de usarlos con agua tibia y jabón.

EMPAQUE: Cubeta de 5 galones, Tambor de 55 galones y Contenedor de 250 galones.

¡ADVERTENCIA! No permita que el producto se congele. Se recomienda el uso de respiradores para vapores orgánicos aprobados por NIOSH en espacios confinados o cuando las condiciones (como el calor del polímero o el lijado) puedan causar altas concentraciones de vapor. Evite el contacto con la piel o los ojos. Lave la piel con agua y jabón si ocurre contacto. Si ocurre contacto con los ojos, enjuague con agua durante 15 minutos y busque atención médica. Lea y comprenda todas las precauciones en las etiquetas del envase y las hojas de datos de seguridad antes de usar este material. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.