



SUNSCREEN

Acabado acrílico siliconado

DESTACADOS GENERALES:

Bajo COV y no inflamable
Reforzado con fibra
resistente a los rayos ultravioleta
Alta reflectividad de la luz solar
Fácil de aplicar
Excelente resistencia al viento
cura rápida

DATOS TÉCNICOS:

Tipo de producto:
Acrílico siliconado con cerámica

Sólidos (%):
65,4 ± 1% en peso
54,0 ± 1% por volumen

Peso/Galón:
11,43 ± 0,05 libras.
5,18 ± 0,02 kg.

Color:
Aplica azul claro,
Se seca ultra blanco.

Tiempo de secado:
60 minutos para tocar,
2 horas para recubrir

FABRICANTE:
Escudo de techo de EE. UU., LLC
apartado de correos 104
Matador, TX 79244 EE. UU.

TELÉFONO: +598 99 229 981

CORREO ELECTRONICO:

info@AlligatorHideUY.com

SITIO WEB: AlligatorHideUY.com

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN: AlligatorHide Sunscreen es una mezcla de alto rendimiento de componentes acrílicos siliconados, esferas de microcerámica y elastómero de goma que crea un sellador dinámico de membrana para techos y paredes. Recubrimiento excepcionalmente duradero, resistente a los rayos UV, reforzado con fibras y con propiedades de adhesión superiores. Las esferas de microcerámica reducirán significativamente la temperatura interior de las estructuras al reflejar los rayos del sol y reducir el calor en un 80%. AlligatorHide Sunscreen proporciona un sello protector impermeable, sin costuras y contra la intemperie que se adhiere firmemente al sustrato.

USOS: Utilice la capa superior de protección solar AlligatorHide para sellar y proteger hormigón, espuma de poliuretano, metal, baldosas, metal galvanizado envejecido, EPDM envejecido, alquitrán y grava adheridos, techos construidos bituminosos convencionales y tejas de asfalto.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE: La superficie debe estar limpia, sólida y libre de polvo, contaminantes o material suelto. Elimine todos los residuos y revestimientos sueltos mediante chorro de agua a alta presión o cepillo de alambre. Cualquier moho existente en la superficie debe eliminarse por completo y eliminarse antes de la aplicación de este producto. La superficie no debe acumular agua por más de 48 horas. Cubra toda la superficie superior con AlligatorHide Primer. Este imprimador de superficie está especialmente diseñado para penetrar el concreto, sellar la porosidad de la superficie e impermeabilizar el sustrato.

MEZCLADO: Premezcle durante 3 minutos antes de la aplicación solo si es necesario. Use un taladro y un mezclador tipo Jiffy para mezclar a baja velocidad (menos de 500 rpm) para evitar la entrada de aire.

COLOCACIÓN: Aplique con un rodillo de superficie rugosa de pelo de 3/4" o con rociador sin aire. El tiempo de secado será de aproximadamente 60 minutos al tacto. El tiempo de curado está controlado por el espesor del revestimiento aplicado, la humedad relativa y la temperatura. Espere de 2 a 4 horas entre capas a 75 °F (24 °C) grados o más a 18 mils o menos. Aplicar solo cuando la temperatura sea superior a 50 °F (10 °C). No aplique si se espera que la temperatura descienda por debajo de 50 °F (10 °C) antes de que el recubrimiento se haya secado por completo. Se necesitan dos capas completas para un sellado adecuado. Siempre aplique capas en diferentes direcciones. Nunca adelgace ni diluya su potencia.

EQUIPO RECOMENDADO: Utilice una bomba sin aire con una presión de 1500 a 2000 psi. Una entrega de fluido de 1 a 4 galones por minuto con una boquilla de rociado de 0.035 a 0.060. Las mangueras deben tener un diámetro interior de al menos 3/8" y del tipo de tasa de alta presión. Si la longitud de la manguera es de más de cincuenta pies, se requerirá un diámetro interior mayor.

JUNTAS Y REPARACIONES: Asegúrese de que las juntas, grietas, costuras y tapajuntas estén firmes, limpios y secos. Si se aplica en juntas o costuras, asegúrese de usar una varilla de respaldo. Aplique relleno de grietas y un tejido de poliéster sobre grietas, costuras, tapajuntas y alrededor de cualquier objeto de pie alrededor de 3 pulgadas a ambos lados, y deje secar completamente.

LIMPIEZA: Limpie el rodillo y el equipo después de usarlos con agua tibia y jabón.

EMPAQUE: Balde de 5 gal, Tambor de 55 gal y Contenedor de 250 gal.

¡ADVERTENCIA! No permita que el producto se congele. Los respiradores para vapor orgánico aprobados por NIOSH se recomiendan en áreas confinadas o cuando las condiciones (como polímero calentado, lijado) pueden causar altas concentraciones de vapor. Evite el contacto con la piel o los ojos. Lavar la piel con agua y jabón si ocurre contacto. Si ocurre contacto con los ojos, enjuague con agua durante 15 minutos y obtenga atención médica. Lea y comprenda todas las precauciones en las etiquetas de los contenedores y las hojas de datos de seguridad antes de usar este material. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

